



3055 Light Wall

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

3055 Light Wall är ett cementbaserat lättfillerspackel för lagning och slätspackling av väggar och tak inomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

3055 Light Wall är avsedd för inomhusbruk vid nyproduktion och renovering av betong, lättbetong, puts eller tegel (Leka block). Spacklet är baserat på lättfillertekniken vilket gör den mycket smidig att blanda och applicera. Upp till 25 mm per skikta och den är snabbtorkande. Ny primning vid flera skikt. Upp till 35 % högre fyllandsgrad jämfört med vanligt cementbaserad väggspackel p.g.a lättfiller innehållet.

ARBETSBESKRIVNING

Rengöring: Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud fett eller andra föroreningar. Sugande underlag primas med Bostik P 6000 och icke sugande underlag med Ardagrip Xpress. Temperaturen i underlaget och i lokalen skall vara +10 C - + 25 C. Nygjuten betong och puts skall vara minst 1 månad gammal. Blandning: Till en säck (20 kg) blandas 6 liter rent vatten. Blanda med stark vispörsedd borrmaskin till en klumpfri massa. Applicering: Massan läggs på med stålspackel eller vid tjockare skikt med murslev. Lagg först på ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek (max 25 mm / skikt). Efter ca. 1 timme (+20 C är massan halvhärdad och kan slätas och formas. Efter ca. 3 timmar (+20 C) har massan torkat och är färdig för plattsättning (tät-skikt vid 5 mm spackelskikt efter ca. 3 tim.)

MILJÖ & HÄLSA

[iplus fieldValue='Environment and health'/]

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Lättfiller
Tjocklek	2-25 mm
Vattenmängd	6 liter till 20 kg pulver
Åtgång	ca. 1,1 kg / kvm / mm
Användningstid	30 - 40 minuter
Egenskaper efter användning	
Beläggingsbar	ca. 3 timmar (+20 C)
Färg	Grå
Rengöring av verktyg	Omgående med vatten
Lagring	6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

